

# 納入規格書

## 產品名: A-GLY-20E

### <品質規格>

項目	規格値	試験方法
色数 (APHA)	100 以下	標準液目視
比重 (25°C)	1.132±0.005	比重計
游離酸 (as AA%)	0.100 以下	中和滴定
皂化値 (mgKOH /g)	140.0 min	皂化後滴定
水分 (%)	0.50 以下	KF 法自動滴定装置
聚合禁止劑 (MEHQ, ppm)	200±20	添加量
黏度 (mPa・s, 25°C)	190±20	E 型黏度計
ph 値	*参考値	5%水溶液

### <容器状態>

200 升鐵桶/200Kg

### <批次表示方法>

(例)     N     17   03   10   M     1

          工廠代號 年 月 日 品種 批次

(表示為) 2017 年 3 月 10 日 第一批次製造

### <品質保證期間>

納入後 3 個月

### <操作注意事項>

- 使用出貨的包裝保管時，請在室內 5~35°C 進行保管。
- 開封後，剩餘品請密閉進行保管。
- 其他內容請參考 MSDS

### ■光硬化性モノマー

製品名	化学名					構造式			外観	分子量	色数 (APHA)	比重 (25°C)	粘度 (mPa・s/25°C)
	屈折率	融点	Tg	重合禁止剤 (MEHQppm)	既存化学物質番号	CAS	TSCA	EINECS					
A-GLY-20E	Ethoxylated glycerine triacrylate(E020mol)					$\begin{array}{c} \text{CH}_2\text{O}-(\text{C}_2\text{H}_4\text{O})_n-\text{C}-\text{CH}=\text{CH}_2 \\   \\ \text{CHO}-(\text{C}_2\text{H}_4\text{O})_n-\text{C}-\text{CH}=\text{CH}_2 \\   \\ \text{CH}_2\text{O}-(\text{C}_2\text{H}_4\text{O})_n-\text{C}-\text{CH}=\text{CH}_2 \\   \\ \text{O} \\ \text{I+m+n=20} \end{array}$			淡黄色透明液体	1295	100(max)		110
多官能 アクリレート	1.472				7-775	101661-95-4	未登録	ポリマー	受注生産				