# GM82PE0 (12PO6EODMA)

GM82PE0 (PRM212)為丙氧化 (12) 乙氧化(6) 二甲基丙烯酸酯。用途以油墨、塗料及黏著劑,亦可做為乾膜用壓克力單體應用。

## 特 性

- 1. 低黏度、低揮發、固化快速、高反應性。
- 2. 稀釋性佳、疏水性佳、相容性佳。

#### 用 途

- 1. 油墨、塗料。
- 2. 黏著劑。

### <u>一般性質</u>

外	觀	澄清透明
色	數,APHA, 25℃	150 max.
酸	價, mg KOH/g	0.1 max.
含水	率, (%)	0.2 max.
黏	度,cps,Brookfield,25℃	70 ~ 120
比	重,g/cm³,25℃	1.02 ~ 1.04
抑制劑含量,ppm		80 ~ 120
甲苯含量,(%)		0.2 max.

# 貯藏安定性

樹脂請遠離火源並置放於陰暗處,以免發生危險或影響樹脂儲存安定性, 常溫下存放 12 個月不變質,使用後請栓緊桶蓋以避免光源照射及凝膠結 皮。

# 包裝容量/品名

200 kg / GM82PE0-D0

GM82PE0-1 Nov., 01, 2015

The information of this product is given in good faith and believed to be reliable. The properties are illustrative only, and are not to be regarded as specifications. The information and/or suggestions are made without warranty since the conditions of the use are beyond our control. Nothing herein shall be construed as a recommendation to use any product in conflict with patents or extending any license under any patents. Buyer must determine the suitability of this product for the intended uses and applications.